

Floortec Colorgrains 830

barevný křišťálový křemenný plnič, světlostálý, odolný vůči povětrnostním vlivům, k rozsypání do Floortec Topcon T 829



Rozsah použití

Strukturální a dekorativní plnič pro vytváření bezespárých, zrnitých podlahových nátěrů v kombinaci s Floortec Topcon T 829. Lze použít v systémové nástavbě na venkovních plochách, po kterých se chodí, např. balkony, lodžie a arkády.

Vlastnosti

- světlostálý
- barevně stálý
- odolný proti oděru
- odolný vůči povětrnostním vlivům
- testováno jako protisklizová systémová konstrukce ve spojení s Floortec Topcon T 829 protisklizová třída R 12 dle zkušebního certifikátu nebo koeficient kluzného tření podle DIN 51131 $\mu_{NM} \geq 0,7$ (neomezená provozní způsobilost) podle zkušebního protokolu

Popis produktu

Odstín	6 odstínů, jak je uvedeno v katalogu produktů.
Stupeň lesku	matný
Objemová hmotnost	Ca. 1,4 g/cm ³
Báze materiálu	Směs křemenného písku a čedičové drti
Hrubost zrna	0,3–0,8 mm
Reakce na oheň	B1 – Bfl s1 podle DIN EN 13501-1 (těžce hořlavý) ve struktuře systému v nátěrovém systému balkonů Floortec podle klasifikačního protokolu. Dodržujte další informace, také o strukturách systému, v datových listech Floortec Topcon T 829.
Balení	25 kg pytel
Kompatibilita	Nemíchejte s jinými materiály.

Nanášení Floortec Colorgrains 830 používejte pouze v kombinaci s Floortec Topcon T 829. Vzhledem k tomu, že na plochách, zejména těch s hydroizolační vrstvou, nelze chodit v botách s hroty, doporučujeme postupovat v dílčích plochách. K tomu se nanese lepicí vrstva Floortec Topcon T 829 cca 1,0-1,5 m a barevný křišťálový křemen se ručně nasype do mokré vrstvy lepidla v přebytku tak, aby byla plocha podlahy zcela pokryta. Nerozsypávejte proužek na další dílčí plochu, aby se při nanášení a hlazení nedostal do vrstvy lepidla křišťálový křemen. Ihned poté pracujte na sousedních dílčích plochách, dokud nebude celá plocha zcela pokryta Floortec Colorgrains 830. Dbejte na rovnoměrnou a dostatečnou vrstvu lepidla. Po zaschnutí důkladně odstraňte přebytké, nenavázané Colorgrains. Nejprve povrchy omeťte a poté vysajte zbývající jemný dekorativní křemen. Po zaschnutí utěsněte nanesený Floortec Colorgrains 830 pomocí nátěru Floortec Topcon T 829 štětcem a válečkem.

Spotřeba Přibližně 3,0-4,0 kg/m². Zjistěte přesné množství spotřeby pomocí zkušební aplikace na objektu.

Teplota zpracování Nepoužívejte pod +8 °C a do max. +30 °C teploty vzduchu, podkladu a materiálu. Dodržujte informace v datovém listu Floortec Topcon T 829.

Schnutí (+20 °C, 65 % r. F.)

Lze přepracovat po zaschnutí lepicí vrstvy Floortec Topcon T 829 a odstranění přebytkého nenavázaného Floortec Colorgrains 830.

Skladování

V chladu a suchu. Otevřené nádoby těsně uzavřete.

Deklarace

Produkt-Code Nejmenováno.
Platí informace v aktuálním bezpečnostním listu.

Poznámka

Souvislé plochy Navazující plochy opatřete pouze materiálem stejné šarže.

Chůze po čerstvě obroušených plochách Při chůzi po neutěsněném povrchu posypaném Floortec Colorgrains 830 se vyvarujte znečištění a mechanického namáhání.

Použití a namáhání Těsnící vrstvy a nátěry na podlahových plochách podléhají opotřebení v důsledku používání. Individuální životnost v podstatě závisí na tloušťce vrstvy a intenzitě namáhání.

Více informací Dodržujte informace v technických listech pro produkty, které mají být použity.

Technické poradenství výrobce Brillux:

Tel. +49 251 7188-239

Fax +49 251 7188-106

tb@brillux.de

nebo váš osobní technický poradce.

Poznámky

Tento praktický informační list je založen na intenzivní vývojové práci a mnohaletých praktických zkušenostech. Obsah nenaznačuje smluvní právní vztah. Zpracovatel/kupující není zbaven odpovědnosti za testování našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlenou aplikaci. Kromě toho platí naše všeobecné obchodní podmínky..

Vydáním nového znění tohoto technologického listu pozbývají předchozí informace platnosti. Aktuální verze je k dispozici na internetu.

Výrobce:

Brillux

Weseler Straße 401

48163 Münster

Tel. +49 251 7188-0

Fax +49 251 7188-105

info@brillux.de

www.brillux.de

Technické poradenství a distribuce:



Dlouhý povrchové úpravy staveb

obchodní partner Brillux pro ČR

Kpt.Jaroše 482, 264 01 Sedlčany

Telefon: +42(0) 602 458 568

+42(0) 318 875 422

E-mail: office@dlouha.net

www.dlouha.net