

Floortec Thixofix 837

speciální tixotropní činidlo, snadno se mísí a vmíchává
pro zvýšení stability nátěrů



Rozsah použití

Jako přísada do epoxidových a polyuretanových pryskyřičných nátěrů Floortec pro vylepšení stability nivelačních vlastností. Zvyšuje stabilitu nátěrů pro použití na svislých plochách v systému nátěrů balkonů. Tixotropní znamená, že nestéká.

Vlastnosti

- připraven k použití
- prášková konzistence
- snadno se vmíchá do nátěru
- nesrážlivý
- odolný proti stárnutí, povětrnostním vlivům a světlu
- snadné zpracování

Popis materiálu

Odstín	Bílá
Báze materiálu	Vysoce disperzní oxid křemičitý
Hustota	ca. 0,60 g/cm ³ , při 20 °C
Balení	5 l

Zpracování

- Směšovací poměr** Cca 0,5-1,0 litr (30-60 g) Floortec Thixofix 837 na 1 litr nátěrové hmoty. Přidávané množství je variabilní v závislosti na oblasti použití a použitém materiálu i zamýšlené oblasti použití. Nezapomeňte důkladně promíchat .
- Kompatibilita** Míchejte pouze s určenými materiály ve vhodném míšícím poměru.
- Míchání** Nejprve namíchejte příslušný podlahový nátěr Floortec podle návodu ke zpracování. Do homogenně promíchané hmoty důkladně vmíchejte potřebné množství Floortec Thixofix 837. Namíchaný nátěr rychle naneste v rovnoměrné tloušťce vrstvy štětcem a válečkem.
- Spotřeba** Cca 0,5-1,0 litr (30-60 g) na 1 litr nátěrové hmoty. Zjistěte přesné množství spotřeby pomocí zkušební aplikace na objektu.
- Čištění náradí** Ihned po použití se speciálním ředidlem ze syntetické pryskyřice 915 nebo čističem štětců 111.

Skladování

V chladu, suchu a bez mrazu. V neotevřených nádobách lze skladovat 24 měsíců. Otevřené nádoby těsně uzavřete.

Deklarace

Produkt-Code Platí informace v aktuálním bezpečnostním listu.

Poznámka

- Pečlivě manipulujte** Nalijte opatrně do nátěrové hmoty, v bezvětrí. Velmi lehký materiál je rychle roznášen větrem.
- Zkracuje dobu zpracování** Přídavek Floortec Thixofix 837 zkracuje dobu zpracování nátěrů.
- Více informací** Dodržujte informace v technických listech pro produkty, které mají být použity.

Technické poradenství

Technické poradenství Brillux:
Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
nebo váš osobní technický poradce.

Tento praktický informační list je založen na intenzivní vývojové práci a mnohaletých praktických zkušenostech. Obsah nenaznačuje smluvní právní vztah. Zpracovatel/kupující není zbaven odpovědnosti za testování našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlenou aplikaci. Kromě toho platí naše všeobecné obchodní podmínky..

Vydáním nového znění tohoto technologického listu pozbývají předchozí informace platnosti. Aktuální verze je k dispozici na internetu.

Výrobce:
Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de

Technické poradenství a distribuce:



Dlouhý povrchové úpravy staveb

obchodní partner Brillux pro ČR
Kpt.Jaroše 482, 264 01 Sedlčany

Telefon: +42(0) 602 458 568
+42(0) 318 875 422

E-mail: office@dlouha.net
www.dlouha.net