

Omítky Rausan KR Strukturovací omítka škrábaná/ R Strukturovací omítka tažená

Organicky vázaná omítka s taženou a škrábanou strukturou dle DIN 18 558, pro vnějšek i vnitřek. **Těžko vznětlivá B1 dle DIN 4102, odzkoušená jako konečná vrstva v systému WDV Brillux (zateplovací systém).**

Připravená k zpracování a vícestranně strukturovatelná, **extrémně přilnavá, odolná proti úderu, nemýdlovatí. Odolná proti nárazovému dešti na fasádních plochách pro všechny skupiny namáhání dle DIN 4108 díl 3.**

Má vynikající difuzní schopnosti a lehce se zpracovává. Z výroby může být vybavena „Protect kvalitou“.

Pro dekorativní plochy a chrání před povětrnostními vlivy v systému WDV Brillux a na rovinné venkovní omítky maltové skupiny P II a P III, hotové stavební díly, atd.

- organicky vázaná omítka
- pro vnějšek i vnitřek
- těžko vznětlivá B1 dle DIN 4102

Druh/Velikost zrnění:

- Rausan KR 3523 K1
- Rausan KR 3516 K2
- Rausan KR 3517 K3
- Rausan KR 3518 K4
- Rausan R 3509 K2
- Rausan R 3510 K3
- Rausan R 3511 K4
- Rausan R 3512 K5



Modellierputz 919

Organicky vázaná omítka podle DIN 18558 pro dekorativní účely, individuálně strukturovatelná. Pro exteriér, připravená ke zpracování.

Extrémně odolná, nárazuvzdorná, odolná průmyslovým zplodinám. Bez vápna a cementu. Je vysoce difúzní. Lze vyrobit v „Protect kvalitě“.

Pro dekorativní, individuálně strukturované povrchy venkovních ploch (normální omítka MG PII, PIII, v závislosti na tlakové pevnosti) a betonu.

- pro exteriér
- připraven ke zpracování
- **extrémně odolná**
- **nárazuvzdorná**
- **odolná vůči průmyslovým zplodinám**
- bez vápna a cementu
- **difúzní**



Rausan KR Feinputz 3530

Organicky vázaná omítka podle DIN 18558, křemenem plněná bez struktury zrna, do exteriéru.

Jemná omítka, pro dosažení dekorativních hladkých sádrových povrchů. **Zejména pro malé plochy, jako jsou okenní rámy a špalety atd. a základových ploch v systému Brillux ETICS.**

Připravena k použití, nárazuvzdorná, odolná nemýdlovatí. **Rausan KR jemnou omítku 3530 je možno v případě potřeby vyrobit v "Protect kvalitě".**

- **pro exteriér**
- připravená ke zpracování
- **extrémně odolná**
- **nárazuvzdorná**
- **difúzní**
- snadno se aplikuje
- testována v Brillux ETICS systému



Silikonová omítka KR 3649

Silikonová omítka KR (se škrábanou strukturou). Je **povětrnostně odolná, vodoodpudivá díky speciální kombinaci pojiva, má výborné difúzní vlastnosti vůči vodním parám a kyslíčnicku uhličitému.**

Je připravena k zpracování, mnohostranně strukturovatelná, **v systému těžko vznětlivá B1 dle DIN 4102, odzkoušená jako konečná vrstva v systému WDV Brillux a odolná proti agresivním vlivům prostředí.**

Pro dekorativní plochy a ochranné vrstvy před povětrnostními vlivy, pro vnějšek i vnitřek v systému WDV Brillux a na všechny rovinné minerální omítkové podklady maltové skupiny P II a P III a stejně tak na hotové stavební díly.

Druh/Velikost zrnění:

Silikonová omítka KR 3649 K2

Silikonová omítka KR 3650 K3

- optimální ochrana
- **perfektní difúzní vlastnosti vůči vodním parám**
- **odolná**
- **pro vnějšek i vnitřek**



Silikonem zpevněná omítka Silcosil KR 3674

Silikonem zpevněná omítka, která je **povětrnostně odolná vodoodpudivá, ale zároveň difúzní.** Je připravená ke zpracování.

Mnohostranně strukturovatelná v systému těžko vznětlivá B1 dle DIN 4102 a odolná proti agresivním vlivům.

Pro dekorativní plochy a ochranné vrstvy před povětrnostními vlivy pro vnějšek a vnitřek. Na všechny rovinné minerální omítkové podklady maltové skupiny P II a P III a stejně tak na hotové stavební díly.

- optimální ochrana
- **perfektní difúzní vlastnosti vůči vodním parám**
- **odolná**
- **pro vnějšek i vnitřek**



Silikátová omítka KR 3631

Dekoratívni omítka na silikátové bázi s organickými stabilizátory pro použití v exteriéru.

Vysoká přilnavost prokřemeněním s podkladem a extrémně difúzně schopný. Testovaná jako konečná vrstva v Brillux ETICS System. Vytváří přirozené prostředí.

Vhodné jako povlaky na nové i staré minerální podklady uvnitř i vně, jako např. omítky z malty skupiny PII, vápenocementové omítky skupiny PIII a v zateplovacím systému.

Silikátová omítka může být v případě potřeby vyrobena v "Protect kvalitě".

- pro vnějšek
- vysoká přilnavost k podkladu
- vysoce difúzní
- testovaná v Brillux ETICS systému



Lehká minerální omítka KR Lehká minerální omítka škrábaná /R Lehká minerální omítka tažená

Lehká minerální omítka z normalizovaných minerálních spojovacích prostředků, zrnitých minerálních lehkých přísad a speciálních zušlechťovacích látek.

Omítka maltové skupiny P II dle DIN 18 550. **Velmi přilnavá na minerálních podkladech, má dlouhý čas na zpracování, je lehká zpracovatelná a odolná vůči působení vodních par.**

Odkoušená jako konečná vrstva v systému WDV Brillux (zateplovací systém), nehořlavá A2 dle DIN 4102 ve spojení s WDVS izolačními deskami z minerální vlny, event. těžko vznětlivá B1 dle DIN 4102 ve spojení s WDVS izolačními polystyrénovými deskami. **Nehořlavá A2 dle DIN 4102. Těžko vznětlivá B1 dle DIN 4102**

Pro dekorativní plochy a ochranné vrstvy před povětrnostními vlivy v systému WDV Brillux ve spojení s WDVS Lepící maltou 3550, WDVS Armovací maltou 3573 a na rovinné minerální podklady, např. omítky maltové skupiny P II, P III, atd. Nepoužívat pod povrchem země na podstavce, sokly, podezdívky, atd.

Druh/Velikost zrnění:

Lehká minerální om. KR 3664 K2

Lehká minerální om. KR 3622 K3

Lehká minerální om. KR 3632 K5

Lehká minerální om. R 3660 K2

Lehká minerální om. R 3621 K3

Lehká minerální om. R 3626 K5



Mozaiková omítka 3552

Povětrnostně odolná, vodou ředitelná omítka s přírodním kamenem dle DIN 18 558 pro bezspáré dekorativní pokrytí stěn.

Obzvláště pevná na úder, difuzní a elastická. Je vysoce odolná, přilnavá a lehce zpracovatelná.

Pro vysoce odolné vrchní plochy na rovinné obroušené venkovní omítky maltové skupiny P II, PIII, vnitřní omítky, hotové stavební díly atd. Obzvláště pak na podezdívky, schodiště, chodby atd. Dále pak i pro použití v systému WDV Brillux.

- na vodní bázi
- pro exteriér
- **odolná proti povětrnostním vlivům**
- **mimořádně nárazuvzdorná**
- **difúzní**
- **elastická**
- **vysoce odolná**
- snadno se aplikuje



Mozaiková omítka 3551

Bez obsahu rozpouštědel, přírodní kamenná omítka dle DIN 18558 pro bezproblémové, dekorativní pokrývání stěn v interiéru.

Obzvláště pevná na úder, difuzní a elastická. Je vysoce odolná, přilnavá a lehce zpracovatelná.

- bez rozpouštědel a změkčovadel
- **pro interiér**
- **zvláště trvanlivý**
- **mimořádně nárazuvzdorné**
- **ideální pro silně zatížené povrchy, jako jsou schodiště, chodby, haly, atd.**
- difúzní
- snadno se aplikuje



Vnitřní omítka KR škrábaná/ a R tažená

Nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel, organicky vázaná omítka dle DIN 18558. Nechořlavá dle DIN EN 15824 Třída EURO A2.

Připravená pro zpracování a univerzální strukturované. Vysoce difúzní.

Pro dekorativní a trvanlivé povrchy v interiéru, např. schodiště, chodby, kanceláře a obývací prostory. Může být použita na ploché povrchy, např. vnitřní omítky (normální omítky MG PII, PIII, PIV v závislosti na síle stlačení), betonu, sádkokartony.

- **bez rozpouštědel a změkčovadel**
- organicky vázaná omítka
- nehořlavý dle DIN EN 15824
- **pro vnitřek**

Dle zrnitosti a struktury:

- Innendekor KR K1 3603
- Innendekor KR K2 3612
- Innendekor KR K3 3613
- Innendekor R K2 3601
- Innendekor R K3 3672



Modelovací omítka ELF 3637

Organicky vázaná omítka dle DIN 18 558 pro dekorativní účely, individuálně strukturovatelná, pro vnitřek.

Připravená ke zpracování. **Velmi odolná, vynikající proces difuze.**

Pro dekorativní řešení konstrukcí v interiéru, např. schodiště, chodby, kanceláře a obývací prostory. Např. vnitřní omítky (normální omítky MG PII, PIII, PIV v závislosti na síle stlačení), betonu, sádkokartony.

- **pro interiér**
- připravená ke zpracování
- **extrémně odolná**
- nárazuvzdorná
- **vynikající difúzní vlastnosti**
- snadno se aplikuje



PŘEHLED OMÍTEK

OMÍTKY	PROTECT	W-hodnota dle DIN ISO	SD-hodnota dle DIN EN ISO	FARBSYSTEM			
				SVĚTLÁ	STŘEDNÍ	TMAVÁ	INTENZIVNÍ
ORGANICKÉ OMÍTKY							
RAUSAN KR K2 3516	+	nízká	třída 2	+	+	+	+
RAUSAN KR K3 3517	+	nízká	třída 2	+	+	+	+
RAUSAN KR K4 3518	+	nízká	třída 2	+	+	*	*
RAUSAN R K2 3509	+	nízká	třída 2	+	+	*	*
RAUSAN R K3 3510	+	nízká	třída 2	+	+	*	*
RAUSAN R K4 3511	+	nízká	třída 2	+	+	*	*
RAUSAN FASCHENPUTZ 3530	+	nízká	třída 2	+	+	*	*
MODELLIERPUTZ 919	+	nízká	třída 2	*	*	*	*
SILIKONOVÉ OMÍTKY							
SILICON-PUTZ KR K2 3649	+	nízká	třída 2	+	+	*	
SILICON-PUTZ KR K3 3650	+	nízká	třída 2	+	+	*	
SILICON-PUTZ R K2 3674	+	nízká	třída 2	+	+	*	
SILICON-PUTZ R K3 3675	+	nízká	třída 2	+	+	*	
SILIKÁTOVÉ OMÍTKY							
SILIKAT-PUTZ KR K2 3631	+	nízká	třída 2	+	+	+	-
SILIKAT-PUTZ KR K3 3641	+	nízká	třída 2	+	+	+	-
MINERÁLNÍ OMÍTKY							
MINERAL-LEICHPUTZ KR K2 3664		nízká	třída 2	*	*	*	*
MINERAL-LEICHPUTZ KR K3 3622		nízká	třída 2	*	*	*	*
MINERAL-LEICHPUTZ R K3 3621		nízká	třída 2	*	*	*	*