

Protect – globální ochrana před řasami a houbami

Vzorec pro řasami a houbami ohrožené plochy: Brillux Protect je obsáhlý systém proti mikrobiálnímu poškození fasád. Změna klimatu a změna kvality vzduchu zajišťují vhodné životní podmínky pro řasy a houby na téměř všech podkladech. Obzvláště vlhké plochy jsou ohroženy. Aby se zabránilo reklamacím zákazníka, je potřeba obsáhlé informační práce a systému, na který je možno se spolehnout.

Fasádní barvy a omítky v Protect kvalitě mají vysokou odolnost vůči mikrobiálnímu poškození nátěrů. Minimální nasákavost při současné vysoké difúzní schopnosti vůči vodním parám zajišťují pokud možno suché plochy. Tak nemají řasy a houby žádnou živnou půdu. Dodatečně disponuje Protect kvalitou novým depotním účinkem s preventivním ochranným filmem. Brillux Protect nerozšiřuje jen

možnost předejit konzervaci filmem růstu řas a hub na nátěru, také v bodě rozmanitosti podkladů a barevných odstínů nezůstane žádná práni nevyřešená, neboť je možno dosáhnout dokonce i intenzivních barevných odstínů. S Protectem vyplníte tedy nejen potřeby Vašich zákazníků ohledně odolnosti filmu vůči řasám a houbám, nýbrž také jejich výtvarná práni!

Fasádní barvy

	W – hodnota dle DIN EN ISO 1062-3	sd - hodnota dle DIN EN ISO 7783-2	barevné odstíny			
			světlé	střední	tmavé	intenzivní/brilantní
Silikonová fasádní barva 918 Protect	nízký	třída 1	ano	ano	ano	-
Akrylátová fasádní barva 100 Protect	nízký	třída 2	ano	ano	ano	ano
Silikátový Finish 1811 Protect	nízký	třída 1	ano	ano	ano	-
Top Elastik 380 Protect Protect	nízký	třída 2	ano	ano	ano	ano
Silikonová základní barva 917 Protect	nízký	třída 1	ano	ano	-	-
Silikonový nátěrový plnič 910 Protect	nízký	třída 1	ano	ano	-	-
Silikátový nátěrový plnič 3639 Protect	střední	třída 1	ano	ano	-	-

Omítky

	W – hodnota dle DIN EN ISO 1062-3	sd - hodnota dle DIN EN ISO 7783-2	barevné odstíny			
			světlé	střední	tmavé	intenzivní/brilantní
Rausan Protect	nízký	třída 2	ano	ano	ano	ano
Silikonová omítka Protect	nízký	třída 2	ano	ano	ano	-
Silcosil Protect	nízký	třída 2	ano	ano	*	-

	W – hodnota dle DIN EN ISO 1062-3	sd - hodnota dle DIN EN ISO 7783-2	barevné odstíny			
			světlé	střední	tmavé	intenzivní/brilantní
Beton Finish 839 Protect	nízký	třída 2	ano	ano	*	*
Beton acryl OS 859 Protect	nízký	třída 2	ano	*	*	*
Beton elast OS 862 Protect	nízký	třída 2	ano	*	*	*
Fasádní nátěrový plnič 444 Protect	nízký	třída 2	ano	ano	-	-
Nátěr na pórobeton 450 Protect	nízký	třída 2	*	*	*	*
Silikátový nátěr na pórobeton 451 Protect	střední	třída 1	*	*	*	-

* Zhotovitelné při větších množstvích než výrobních baleníh.

	W – hodnota dle DIN EN ISO 1062-3	sd - hodnota dle DIN EN ISO 7783-2	barevné odstíny			
			světlé	střední	tmavé	intenzivní/brilantní
Silikátová omítka Protect	střední	třída 2	ano	ano	*	-
Modelovací omítka 919 Protect	nízký	třída 2	*	*	*	*

* Zhotovitelné při větších množstvích než výrobních baleníh.

Další informace k fasádním barvám a omítkám jsou k dispozici v příslušných technologických listech.