

Lacryl univerzální základ 246

vodou ředitelný základ pro vnitřní i vnější použití



Vlastnosti :

Univerzální základ 246 je vodou ředitelný, lehce zpracovatelný. Základový nátěr nezapáchá, je rychleschnoucí, počasí odolný a má vynikající přilnavost.

Okruhy použití :

Jako spojovací základ např. na umělé pryskyřice, staré nátěry, zinek a podbarvené plochy.

Popis materiálu :

Barevný tón :

0095 bílá
7106 šedá
8101 červenohnědá

Stupeň lesku :

matná

Pojivo :

vodou ředitelný polyakrylát

Balení :

750 ml, 2,5 l, 0095 také v 10 l balení

Zpracování :

Univerzální základ 246 se může nanášet válečkem, štětcem a bezvzduchovým nástřikem. Zvláště vhodné jsou štětce s přírodními vlákny.

Bezvzduchový nástřik :

Tlak : cca 150 bar

Velikost trysky : 0,33 – 0,38 mm

Viskozita : /výtokový kelímkem při trysce 4 mm/:200s

Počet křížových tahů : 1

Ředění :

Je-li třeba ředit vodou /do cca 5%/.

Vhodné tónovací barvy :

Všechny barvy možno míchat navzájem.

Průměrná spotřeba :/na 1 nátěr/

cca 90 – 120 ml /m²

Vhodná teplota na nanášení :

Nezpracovávat při teplotách vzduchu a objektu pod +5°C.

Doby schnutí :/při 20°C,65% vlhkosti/

Přetíratelné po cca 2 – 3 hodinách, chladné počasí a vysoká vlhkost vzduchu zpomaluje schnutí.

Skladování :

V chladu a suchu, v dobře uzavřených nádobách.

VbF : odpadá

GGVS : odpadá

Provádění nátěru :

Příprava podkladu :

Podklad musí být pevný, suchý a nosný. Nenosné podkladové vrstvy beze zbytku odstranit. Staré neporušené olejové a lakové nátěry naleptat a přebrousit. Železo zbavit rzi. Zinek odmastit amoniakálním mycím prostředkem. (roztokem amoniakového mycího prostředku (10 l vody + 0,5 l amoniaku + 2 víčka mycího prostředku např. Prill...) s použitím umělohmotné tkaniny.)
Hliník odmastit nitroředidlem.

Impregnace :

Rozměrově stálé i nestálé prvky ve venkovním prostředí impregnovat **Holzprägnier-Grund 550**.

Základový a mezinátěr :

Podle potřeby 1 – 2x **Lacryl Allgrund 246**.

Ocelové prvky :

Opatřit nejprve základovým antikorozním nátěrem **Haftgrund 850**.

Konečný nátěr :

Podle potřeby vrchními krycími laky : **Lacryl Seidenmatt- Lack 270**
Lacryl Glanzlack 275
Lacryl Fenster- Lack 273
Deck-Farbe 871

Poznámka :

Tento lak, neobsahující škodliviny obdržel značku ekologický výrobek, neboť vyhovuje podmínkám RAL-UZ 12a. Neobsahuje škodliviny, které jsou zaneseny na seznamu zvláště nebezpečných látek, neobsahuje pigmenty na bázi olova, kadmia, chromu VI a jejich sloučenin, ani jiné toxické kovy, stejně jako ostatní těkavé organické sloučeniny, které by překročily 10 váhových procent. Také při zpracování tohoto laku jsou dodržena běžná ochranná opatření.

Všechny údaje a hodnoty jsou produktem intenzivních vývojových prací a dlouholetých zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuálně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výroby sám odzkoušet.

V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. V případě Vašeho zájmu Vám naši odborníci rádi poradí a doporučí vhodný nátěrový systém.