



# Lazura na ploty 558

**počasí odolná, hnědá, hedvábně lesklá lazura s otevřenými póry pro vnějšek**

---

## Vlastnosti:

Povětrnostně odolná lazura na alky- doprskyřičném základu s otevře-nými póry, hluboko vnikající do podkladu. Hedvábně lesklá, rychle schnoucí a bez biocidních látek.

## Použití:

Pro jednoduché lazurovací nátěry na rozměrově nestálé savé dřevěné stavební díly venku, např. na ploty, vrátka, pergoly, atd.

## Popis materiálu:

**Barevný tón:** 8101 hnědý

**Stupeň lesku:** hedvábně lesklý

**Pojivo:** alkydová pryskyřice s obsahem rozpouštědel

**Bod vzplanutí:** + 62°C

**Hustota:** cca 0,83 g/cm<sup>3</sup>

**Balení:** 5 l

## Zpracování:

### Nanášení:

Připraveno pro **zpracování**, zpraco-vávat dále neředěné.

## Tónování:

Netónovat.

## Snášlivost:

Nemíchat s jinými druhy materiálů.

## Spotřeba:

cca 70 - 100 ml/m<sup>2</sup> na 1 nátěr

Přesnou spotřebu je možné zjistit zkouškou na daném podkladu.

## Teplota zpracování:

Nezpracovávat pod + 5°C teploty vzduchu a podkladu.

## Čištění náradí:

Po použití okamžitě Ředidlem AF 631 nebo Rychločističem štětců 111.

## Doba schnutí

**( při 20°C, 65% rel. vlhkosti ):**

Dále přetíratelné po cca 24 hodinách.

Při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

## Skladování:

V chladu a suchu. Otevřené balení těsně uzavřít.

## Deklarace:

**VbF:** A III

## Upozornění na nebezpečí:

Zdraví škodlivé při polknutí.

## Bezpečnostní rady:

Nesmí se dostat do rukou dětem.

Nesmí se uniknout do kanalizace.

Používat pouze v dobře větraných prostorách. Při polknutí

nevyvolávat zvracení. Okamžitě

přivolat lékaře a předložit mu

balení popř. etiketu.

## Třída ohrožení vody:

WGK 2, zařazení dle VCI

**Kód výrobku:** M-KH03

## Systém nátěrů:

### Předúprava podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý, čistý nosný a bez drolivých částic.

Vlhkost dle DIN 18363 nesmí překročit u jehličnatého dřeva

15%, u listnatého 12%.

Pryskyřičné a lepivě - - mastné dřevěné plochy omýt

nitroředidlem 456 a nechat dobře

vyvětrat. Dbát na VOB díl C DIN 18363 odstavec 3.

## Na rozměrově nestálé dřevěné stavební díly

Podklady	Základní nátěr 1)	Mezinátěr	Konečný nátěr
rozměrově nestálé dřevěné stavební díly, venku, neošetřené, např. ploty, vrátka, pergoly atd.	1 x Lazura na ploty 558	dle požadavku	1 x Lazura na ploty 558
rozměrově nestálé dřevěné stavební díly, venku, s intaktním nátěrem lazurou		1 x Lazura na ploty 558	

### Poznámka:

Všechny údaje a hodnoty jsou produktem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuelně zpracovatelům, odpovídají nejlepšímu vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výroby sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost.