



Hedvábně matný bezbarvý lak 780

pro vnější a vnitřní použití

Entspricht EN 71-3
Sicherheit von Spielzeug,
Speichel- und Schweißechtheit

Vlastnosti :

Hedvábně matný bezbarvý lak na bázi alkydové pryskyřice pro exteriér i interiér s vysokou plnicí schopností. Thixotropní, vysoce odolný proti poškrábání nebo odření. Velmi dobrá zpracovatelnost.

Okruhy použití :

Pro venkovní lakování např. oken, dveří, obložení apod., pro interiérové lakování na dveřích, nábytku apod.

Popis materiálu :

Barevný tón : bezbarvý

Stupeň lesku : hedvábně matný

Pojivo : alkydová pryskyřice

Balení : 750 ml, 2,5 l

Zpracování :

Materiál se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Ředění :

Ředidlem AF 631 pro natírání a nanášení válečkem, speciálním ředidlem KH 915 pro nástřik.

Tónování :

Netónovat, nepřidávat jiný materiál do laku.

Tabulka pro stříkání :

	prům. trysky	stř. úhel	tlak bar	ředění	viskozita	kříž. chody
Nízkotlaké	1,8 mm			ca 8 %	ca. 30 s	1
Vysokotlaké	1,5 mm		3,5 - 4,0	ca. 8 %	ca. 30 s	1
Bezvzduchové	0,011 - 0,013" 0,28 - 0,33 mm	40° - 80°	ca. 160	ca. 5 %	ca. 80 - 90 s	1

Měřeno ve výtokovém kelímku podle DIN 53211 při trysce 4mm a 20 °C. Údaje o ředění jsou pouze orientační, rozhodující je stanovení podle DIN-S.

Střední spotřeba/na vrstvu/ :

Při nátěru štětcem cca 70 ml/m²

Při stříkání cca 90 ml/m²

Při bezvzduchovém stříkání cca 100ml/m²

Vhodná teplota na nanášení :

+10 °C až +25 °C vzduchu a podkladu

Čistění náradí :

Po použití ředidlem.

Doba schnutí :(při 20 °C a 65% vlhkosti)

Nelepivé pro prach po cca 4 hodinách.

Nelepivé po cca 12 hodinách.

Přetíratelné po cca 48 hodinách.

Skladování :

V chladu a suchu, v dobře uzavřených nádobách.

VbF : odpadá

GGVS : odpadá

Hořlavé

Nesmí přijít do rukou dětem. Zpracovávat pouze v dobře větraných prostorách. Odpad se nesmí vylévat do kanalizace.

Provádění povlaku :

Podklad musí být pevný, suchý a nosný. Nenosné podkladové vrstvy beze zbytku odstranit . Staré pevné olejové a syntetické nátěry naleptat a přebrousit.

Podklad	Základový nátěr	Mezivrstva	Konečná vrstva
Dřevo, dřev, podklad vnitřek	1x lakem 780 ředit asi 20%		1 – 2x bezbarv. lakem 780
Dřevo vnějšek	1x impregnace 550	1 – 2x bezbarv. lak 780	1 – 2x bezbarv. lakem 780

Pozn. Všechny údaje a hodnoty jsou produktem intenzivních vývojových prací a dlouholetých zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuálně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výroby sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. V případě Vašeho zájmu Vám naši odborníci rádi poradí a doporučí vhodný nátěrový systém.

Distribuce a servis :

DLOUHÝ povrchové úpravy staveb

Provoz Kpt. Jaroše 482, PO BOX 230, 264 01 Sedlčany

Tel./fax: 318 875 422

Eurotel : 602 458 568

E-mail: office@dlouha.net

www.dlouha.net