



Farbsystem

Impredur grund 835

Vysoce kvalitní základový okenní nátěr

Vlastnosti :

Impredur Grund 835 je vynikající přípravek sloužící k ochraně materiálů před vzdušnou vlhkostí. Naopak nezabraňuje volné difuzi vlhkosti ze dřeva směrem ven. Výborně drží, lehce se zpracovává a má výborné plnicí a krycí schopnosti.

Okruhy použití:

Lze použít jako základní vrstvu nebo mezivrstvu pro úpravu vlhkosti natíraného předmětu, obzvláště vhodné pro rozměrově stálé stavební prvky jako okna, dveře apod., z listnatého a jehličnatého dřeva v interiérech i v exteriérech.

Popis materiálu :

Barevný tón: standardně 0095 bílá, ostatní odstíny v barevnostním systému Brillux
Stupeň lesku: matný
Pojivo: speciální syntetická pryskyřice

Balení: 375ml, 750ml, 2,5ltr

Zpracování:

Nanášení: Impredur Grund 835 lze nanášet válečkem, štětcem nebo nástřikem

Ředění: K natírání a válečkování Terpentýnovou náhražku 321 nebo bezaromátové ředidlo AF 631, k nástřiku speciální syntetické ředidlo 915.

Tónování: Netónovat, mohlo by dojít ke změnám specifických vlastností výrobku. Ostatní tóny dle systému Brillux.

Průměrná spotřeba: nátěr ca. 90ml/m², nástřik ca. 100ml/m², bezvzduchové stříkání ca. 110ml/m².

Vhodná teplota pro nanášení: 5°-25°C vzduchu a předmětu.

Čištění náradí: Terpentýnovou náhražkou 321 nebo bezaromátovým ředidlem AF 631

Doba schnutí (při 20°C, 65% rel.vlh.):

Suché proti prachu po ca.2 hod., nelepivé po ca.6 hod., přepracovatelné po ca.24 hod.

Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se doby schnutí prodlužují.

Skladování:

V chladu a suchu, nádoby dobře uzavřené.

Deklarace:

Bezpečnostní pokyny:

Hořlavé
Nesmí přijít do rukou dětem.
Nevylévat do kanalizace. Pracujte v dobře větraných místnostech. Při požití ihned vyhledat lékařskou pomoc a ukázat balení či etiketu.

Třída ohrožení vod:

VGK 1, dle VwVwS

Kód výrobku: M-GP02

Tabulka pro stříkání

Postup	Velikost trysky	Stříkací úhel	Tlak bar	Ředění	Viskozita*	Křížové chody
nízkotlak	1,8mm			ca.8%	ca.30s	1 1/2
vysokotlak	1,5mm		2,5 - 4	ca.8%	ca.30s	1 1/2
Airless	0,013-0,015''	40° - 80°	ca.160	ca.5%	ca.80-90s	1

*Měřeno ve výtokovém kelímku dle DIN 53211 při trysce 4mm a 20°C. Údaje o ředění jsou pouze orientační, rozhodující je stanovení podle DIN-S.

Provádění povlaku:

Úprava podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý a nosný. Nenosné podkladové vrstvy bezesbytku odstranit. Staré pevné olejové a barevné syntetické nátěry naleptat a přebrousit. Železo zbavit rzi, zinek důkladně odmastit a odstranit rez a okuje. Pryskeřicové a lepidlové plochy očistit nitroředidlem a nechat odvětrat.

Impregnace:

Venkovní díly ošetřit matriálem Holzimprägnierung Grund 550.

Základní nátěr a mezinátěr:

Dle požadavků Impredur Grund 835.

Konečný nátěr:

Dle požadavků alkydové nebo akrylové laky.

Pokyny:

Při zpracování dbát na dodržení vrstev pro znemožnění vstupu vody do konstrukce. Podle typu podkladu popřípadě dvakrát základovat. Na plochy na nábytku a skříních se kvůli možnému zápachu se nemusí používat alkydové laky. Na práškové laky a eloxované povrchy používat Epoxi základ 855.

Poznámka :

Všechny údaje a hodnoty jsou výsledkem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, event. Zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost.

Distribuce a servis :

DLOUHÝ povrchové úpravy staveb

Provoz Kpt.Jaroše 482, 264 01 Sedlčany

Tel./fax: 318 875 422

Eurotel : 602 458 568

E-mail: office@dlouha.net

www.dlouha.net