

**Farbsystem**

Lacryl podlahový nátěr 842

polomatný, voděodolný, jednokomponentní, dobře krycí,
pro vnějšek i vnitřek

**Vlastnosti :**

Ekologický, bez škodlivých látek, lehce zpracovatelný, při zpracování elastický, pevný, povětrnosti odolný, dobře omyvatelný nátěr, odolný proti domácím čistícím prostředkům a krátkodobě i proti ředěným kyselinám a louhům. Hedvábně matný.

Použití :

Odolná vrstva na podklady jako beton, cementový potěr, savé keramické dlaždice, umělé kameny, litý asfalt apod. Použití do bytů, skladů zboží, sklepů, na balkony, do závodních hal (bez jízdy vysokozdvíhými

Hustota : 1,3 g/cm³ (vozíky), výstavních prostor. Pro vnitřek i vnějšek.

Balení : 2,5 l, 10 l

Barva : šedý kámen RAL 7030
šedá RAL 7032
další odstíny dle Scala

Nanášení :

Nátěr nebo válečkování.

Ředění :

Vodou - základní vrstva do 20%, další vrstvy mohou být neředěné.

Zpracování :

Tónování : Odstíny mezi sebou. Nemíchat s jinými materiály, mohly by být negativně ovlivněny specifické vlastnosti daného materiálu.

Spotřeba :

Základní nátěr 150 – 200 ml/m²
Mezivrstva a konečná vrstva cca 200 ml/m²
Armovací vrstva 500 ml/m²

Teplota zpracování : +5 °C, teplota okolí i objektu

Schnutí : Přetíratelné po 5 – 6 hodinách, zatížitelné po 3 dnech, plně vyzrálé po ca. 7 dnech.

Úprava podkladu :

Podklad musí být pevný, suchý, nosný a chráněný proti vlhkosti. Všechny olejové a lakové nátěry se musí odstranit. Velmi hladké plochy zdrsňit. Staré vrstvy musí být odolné.

Armování :

Na základované a připravené podklady nanést 1x Lacryl Bodensiegel 842 – celoplošně. Po vyschnutí prvního nátěru nanést sytě nový nátěr a do mokrého vnořit elastickou armovací rohož (5 – 10cm přes sebe). Potom 2x nátěr Lacryl Bodensiegel 842. Možno armovat jen trhliny a spáry a to asi 30 cm širokým pruhem tkaniny.

Podklad	Základ	Mezivrstva	Konečná vrstva	Zalakování*
uvnitř, bezspárá podlaha a beton, savé podklady	1x Lacryl Bodensiegel 842 ředit 20% vodou	1x Lacryl Bodensiegel 842	1x Lacryl Bodensiegel 842	Floortec 2K-PUR-lesklý lak 845
venku, bezspárá podlaha a beton, savé podklady	2K-Aqua-Epoxi-Primer 873			
všechny nosné vrstvy, litý asfalt, nesavé podklady, venku a uvnitř				
vyleptané podklady, venku i uvnitř				

* Vysoce namáhané plochy doporučujeme upravit lakovanou vrstvou PUR podlahovými laky Brillux 845, 844.

Pozn. Všechny údaje a hodnoty jsou produktem intenzivních vývojových prací a dlouholetých zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuálně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použít na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. V případě Vašeho zájmu Vám naši odborníci rádi poradí a doporučí vhodný nátěrový systém.

Distribuce a servis :

DLOUHÝ povrchové úpravy staveb
Provoz Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany

Tel./fax: 318 875 422
Eurotel : 602 458 568

E-mail: office@dlouha.net
www.dlouha.net