



Podlahový nátěr 905

Vlastnosti:

Odolný proti ošlapaní a oděru, lehký na čištění a vodou ředitelný disperzní nátěr pro vnitřek.

Použití:

Na pevné oděruvzdorné nátěry ve vnitřních prostorách nezatížených vlhkostí. Použitelné na omítky, beton a na mazaninové nátěry s nízkým mechanickým zatížením, např. sklepy, zájmové místnosti, atd. Pro garáže a prostory se zatížením vysokozdvíhacím vozíkem doporučujeme použít 2 komponentní epoxidový nátěr 848/849.

Popis materiálu:

Barevný tón: RAL 7030 kamenná šed'

Stupeň lesku: hedvábně lesklý

Hustota: cca 1,15

Pojivo: Umělá disperze dle DIN 55945

Balení: 2,5 l, 10 l

Zpracování:

Nanášení: Válečkem nebo štětcem.

Ředění: Ředit vodou, základní nátěr do 20%, mezinátěry a konečný nátěr neředit.

Vhodné tónovací barvy: Netónovat.

Snášlivost: Nemíchat s jinými druhy materiálů, jinak by byly ovlivněny negativně specifické vlastnosti výrobku.

Spotřeba :

Základní nátěr cca 150 ml/m².

Mezivrstva a konečná vrstva cca 200 ml/m².

Minimální teplota zpracování: + 5°C vzduchu a podkladu

Relativní vlhkost vzduchu: max. 85%

Čištění náradí: Po upotřebení okamžitě vodou.

Přetíratelné a pochozí (+20°C, 65% rel. vlhkosti): Po 12 hodinách.

Zatížitelné: Po cca 7 dnech.

Skladování:

V chladu, v dobře uzavřených nádobách. Nesmí zmrznout.

VbF: odpadá

GGVS: odpadá

Nebezpečné látky: odpadá

System nátěrů:

Předúprava podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý a nosný. Vrstvy, které nejsou nosné beze zbytku odstranit např.

Odstraňovačem 165 - biologicky

odbouratelný - nebo Razantním odstraňovačem 160 (dle návodu).

Dbát na VOB díl C DIN 18363

odstavec 3.1. U podlahových

nátěrů musí být velmi hladké plochy k zlepšení přilnavosti odpovídajícím způsobem zdrsňeny. Staré nosné nátěry nesmí být měkké.

Podklad	Základní nátěr	Mezinátěry	Konečný nátěr
nová mazanina a beton	1 x Podlahový nátěr 905, zředěný do 30%	1 x Podlahový nátěr 905 ředěný do 10%	1 x Podlahový nátěr 905 ředěný do 10%
silně savá mazanina a beton	1 x Akrylátový hloubkový základ LF 595 nebo Hloubkový základ 545		1 - 2 x Podlahový nátěr 905 (dle požadavku) ředěný do 10%
staré nosné podlahové nátěry	1 x Podlahový nátěr 905 ředěný do 10%		
podklady s odstraněnými starými vrstvami	pokud je nutno Akrylátový hloubkový základ LF 595 nebo Hloubkový základ 545	1 x Podlahový nátěr 905 ředěný do 10%	

Pro nátěry podezdívek a zdí uvnitř, platí všeobecné pokyny pro předúpravy a základovací práce dle současného stavu techniky.

Upozornění:

Nátěry souvisejících ploch provádět jen materiálem jedné šarže. Nátěr nesmí přijít do kontaktu s umělou hmotou obsahující změkčovač, např. pneumatikami, profily nebo těsněním.

Látky obsahující organické substance a chemikálie (např. čaj, káva, červené víno, rostlinné části a listy a stejně tak dezinfekční prostředky a kyseliny atd.) mohou vést ke změnám barvy nátěru. Třením může vzniknout na povrchu poškrábání. Funkčnost není těmito optickými změnami ovlivněna.

Uzavírací nátěry a nátěry na podlahové plochy podléhají užitečné podmíněnému opotřebení. Individuální užité trvání je podstatně závislé na síle vrstvy a intenzitě zátěže.

Nepoužívat na pojezdové plochy a podlahové plochy se stojící vodou, popř. s dlouhodobým vlhkostním zatížením. Dbejte na další údaje v technologických listech ostatních použitých výrobků.

Poznámka:

Všechny údaje a hodnoty jsou produktem intenzivních vývojových prací a dlouholetých zkušeností.

Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuálně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné

smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použít na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem ztrácí staré vydání svoji platnost.

Distribuce a servis :

DLOUHÝ povrchové úpravy staveb

Provoz Kpt.Jaroše 482, 264 01 Sedlčany

Tel./fax: 318 875 422

Eurotel : 602 458 568

E-mail: office@dlouha.net

www.dlouha.net