

Technologický list 920



Fassadenspachtel 920

vodou ředitelný, bílý, povětrnosti odolný disperzní
špachtlovací tmel pro venkovní i vnitřní použití

Vlastnosti :

Vodou ředitelný, pevně držící disperzní tmel pro vnější i vnitřek. Bílý, matný, dobře plnící. Difuzní a lehce zpracovatelný.

Použití :

K začištění a vyrovnání nerovných ploch na omítce (P II, P III) a betonu. Speciálně pro vyspravení menších prohlubní, zaplnění lunkrů, vyrovnání omítek apod. Vhodný i pro plošné tmelení a vyhlazení nerovností.

Popis materiálu :

Barva : 0095 bílá

Stupeň lesku : matný

Pojivo : Umělopryskyřičná disperze podle
DIN 55 945

Hustota : ca. 1,58 g/cm³

Balení : 4 kg, 25 kg

Zpracování :

Nanášení :

Nerezovým hladítkem v tloušťce ca. 1 mm. Pro silnější vrstvy opakovat .

Ředění :

Podle potřeby vodou.

Tónování : netónovat

Snášlivost : Nemíchat s jinými materiály.

Spotřeba : cca 1,7kg / m² / mm tloušťky

Teplota pro zpracování : Nezpracovávat pod + 5°C vzduchu a podkladu.

Čištění náradí : Ihned po použití vodou.

Schnutí : / při 20°C, 65% rel.vlhkosti/

Proschnutí je závislé na tloušťce vrstvy. Vrstvy jsou zaschlé a přepracovatelné přes noc.

Skladování :

V suchu a chladnu, v dobře uzavřených nádobách.

Deklarace :

Třída ohrožení vody : WGK 1, zařazení dle VCI

Kód výrobku : M-DF02

Zpracování :

Příprava podkladu :

Podklad musí být pevný, suchý a nosný, bez výkvětů a drolivých částic. Stávající nátěry musí být odzkoušeny na nosnost. Organické vrstvy, které nejsou nosné bez zbytku odstranit. Minerální nenosné vrstvy bez zbytku odstranit. Staré intaktní nátěry olejové a lakové naleptat a očistit.

Příslušné základování :

Normálně savé podklady venku-omítky P II, P III, intaktní nátěry : **1x Haftgrund LF 3720**

Silně savé podklady-zvětralé omítky, beton, lehké křídové a savé nátěry :

1x Lacryl Tiefgrund 595 nebo Tiefgrund 545

Pozn. Všechny údaje a hodnoty jsou produktem intenzivních vývojových prací a dlouholetých zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuálně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použít na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. V případě Vašeho zájmu Vám naši odborníci rádi poradí a doporučí vhodný nátěrový systém.