
Breplasta

Tmelící hmoty pro vnitřní použití

Breplasty jsou k práci připravené špachtlovací hmoty na bázi dolomitických mramorů a speciálních organických pojiv. Mají dlouhou zpracovatelnost, vysokou pevnost, zabraňují korozi a jsou lehce brousitelné. Pro velkoplošné i maloplošné tmelení na podklady jako je omítka, beton, porobeton, sádkartón, intaktní disperzní nátěry apod.

Breplasta H 1882

Bílá speciální špachtlovací hmota s vysokým plnicím efektem. Speciálně pro ruční zpracování.

Velikost zrna : max. 0,25 mm.
Tloušťka prováděné vrstvy : max. 2 mm
Spotřeba : cca 1 l / m² / mm tl.
Ředění : dle potřeby vodou
Teplota zpracování : Nezpracovávat pod + 5°C
Schnutí / 20°C, 65% vlhkosti / : vrstva přes noc
Balení : 10 l

Breplasta F 1898 - jemná

Bílá speciální špachtlovací hmota s jemným zrnem . Speciálně pro tenkovrstvé tmelení a velkoplošné zpracování.

Velikost zrna : max. 0,1 mm.
Tloušťka prováděné vrstvy : max. 1 mm
Spotřeba : cca 1 l / m² / mm tl.
Ředění : dle potřeby vodou
Teplota zpracování : Nezpracovávat pod + 5°C
Schnutí / 20°C, 65% vlhkosti / : vrstva přes noc
Balení : 10 l

Breplasta LF 1884 - lehká

Šedá, vysoce plnicí špachtlovací hmota . Speciálně pro hrubé, drsné podklady .

Velikost zrna : max. 0,15 mm.
Tloušťka prováděné vrstvy : max. 6 mm
Spotřeba : cca 1 l / m² / mm tl.
Ředění : dle potřeby vodou
Teplota zpracování : Nezpracovávat pod + 5°C
Schnutí / 20°C, 65% vlhkosti / : vrstva přes noc
Balení : 10 l

Breplasta W 1895

Bílá speciální špachtlovací hmota se zvýšenou odolností s ohledem na **namáhání vodou**.

Velikost zrna : max. 0,25 mm.

Tloušťka prováděné vrstvy : max. 2 mm

Spotřeba : cca 1 l / m² / mm tl.

Ředění : dle potřeby vodou

Teplota zpracování : Nezpracovávat pod + 5°C

Schnutí / 20°C,65% vlhkosti / : vrstva přes noc

Balení : 10 l

Breplasta S 1870 - stříkací

Bílá nástřiková tmelící hmota. Pro nástřikové tmelení pod nátěry, tapety a pro dosažení kropinkového efektu.

Velikost zrna : max. 0,25 mm

Tloušťka prováděné vrstvy : max. 2 mm

Spotřeba : 0,75 – 1,3 l / m², podle použité technologie a požadované kvality povrchu

Ředění : není třeba

Teplota zpracování : Nezpracovávat pod + 5°C

Schnutí / 20°C,65% vlhkosti / : vrstva přes noc

Balení : 15 l

Breplasty nemísit s žádnými jinými materiály. Při aplikaci není třeba žádné provádět žádné základové či penetrační nátěry.

Pozn. Všechny údaje a hodnoty jsou produktem intenzivních vývojových prací a dlouholetých zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuálně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výroby sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. V případě Vašeho zájmu Vám naši odborníci rádi poradí a doporučí vhodný nátěrový systém.